

SCHEDA TECNICA

Avery Dennison® DOL 6000 Floor Marking

Publicato: 01/2021

Introduzione

Avery Dennison DOL 6000 è una laminazione trasparente e testurizzata concepita per la protezione di media promozionali su applicazioni da pavimento **indoor**, che garantisce una grafica a colori resistente ed eccellenti caratteristiche antiscivolo e una eccellente resistenza al calpestio nel corso della sua vita utile. Compatibile con Avery Dennison MPI 2001 ed MPI 2001 HOP.

Trasformazione

Per ulteriori informazioni sulle esatte procedure di trasformazione consultare il Bollettino Tecnico Avery Dennison 5.7: "Consigli sulla trasformazione, l'applicazione e l'uso di Avery Dennison Floor Marking."

Se accoppiato con grafiche stampate, assicurarsi che gli inchiostri usati siano perfettamente asciutti e privi di additivi (silicone) che potrebbero inficiare la corretta adesione di Avery Dennison DOL 6000.



Frontale

Pellicola di plastificazione vinilica, trasparente opaca, 210 micron



Adesivo

adesivo permanente, trasparente e acrilico



Carta protettiva

Carta kraft sbiancata siliconata, 95 g/m2



Durata

9 mesi



Durata di magazzino

2 anni

Consigli per l'uso

- » Decorazione e pubblicità a pavimento in interni
- » Decorazione interna degli uffici (fino a 9 mesi)
- » Grafiche promozionali a pavimento per eventi fieristici

Caratteristiche

- » Laminazione con superficie opaca e gofrata per la protezione di grafiche a pavimento in interni
- » Ciclo di vita esteso fino a 9 mesi in combinazione con MPI 2001, MPI 2002 (**uso in interni**)
- » Ottime performance antiscivolo ed eccellente resistenza al calpestio, certificate ed in accordo con la normativa DIN
- » Certificazione antincendio disponibile
- » Pratico film che garantisce ottime grafiche full color in combinazione con MPI 2001, MPI 2002
- » Classificazione antiscivolo R10 in accordo alla normativa DIN 51130:2014

Caratteristiche fisiche

	Metodo di prova ¹	Risultati
Prodotto		
Calibro, pellicola frontale (micron)	ISO 534	210
Calibro, pellicola frontale + adesivo (micron)	ISO 534	245
Stabilità dimensionale (mm max.)	FINAT FTM 14	0.4
Durata all'immagazzinaggio (anni)	Archiviato a 22° C/50-55 % RH	2
Durata ² (mesi), solo al chiuso	Esposizione verticale	9
Fire Classification Rating	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slip Resistance Rating	DIN 51130:2014	R10
Adesivo		
Adesività iniziale (N / m)	FINAT FTM-1, acciaio inossidabile	360
Adesività, dopo 24 ore (N / m)	FINAT FTM-1, acciaio inossidabile	480
Gamma di temperature		
Temperatura di applicazione (min ° C)		TB 5.4
Temperatura di servizio (da ° C a + ° C)		0 - +40
Proprietà chimiche³		
Resistenza chimica	Acidi leggeri	Nessun effetto
Resistenza ai solventi	Alcali lievi	Nessun effetto
Resistenza ai solventi	Applicato all'alluminio	Nessun effetto esposto a: oli, grassi, solventi alifatici, oli motore, eptano, cherosene e carburante JP-4.

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche contenute in questo documento si basano su test che riteniamo attendibili e non costituiscono una garanzia. Esse sono intese unicamente come fonte di informazione, vengono fornite senza garanzia e non costituiscono garanzia di alcun tipo. Gli acquirenti decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera del presente documento, si applicherà la versione inglese.

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

© 2021 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Il marchio Avery Dennison, tutti i marchi relativi ad Avery Dennison, questo documento, il suo contenuto, i nomi e i codici prodotto sono proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e prodotti menzionati sono proprietà dei loro rispettivi proprietari. Questo documento non deve essere utilizzato, copiato o riprodotto per alcuno scopo diverso dalle attività di marketing per Avery Dennison.