

Avery Dennison® Supreme Wrapping Film™

Opak-/Metallic-/Spezialfolien (ColorFlow™ / Diamond/ Extreme Texture)

Easy Apply™ RS dauerhaft ablösbar - StaFlat™

Überarbeitung: 29EU vom 20/04/26

Anwendungsbereiche:

Die Avery Dennison Supreme Wrapping Film Serie besteht aus einfach zu applizierende Gussfolie in Premiumqualität, die für Farbwechsel- und Grafikanwendungen entwickelt wurde, bei denen eine hochwertige Folienoberfläche erforderlich ist. Die Avery Dennison Easy Apply™ RS-Funktion gewährleistet eine schnellere Positionierung sowie ein Verkleben ohne Blasenbildung und Langzeitablösbarkeit.



Obermaterial: 80 µm bis 140 µm glänzende, seidenmatte oder matte Cast-Folie



Klebstoff: Dauerhaft ablösbar, auf Acrylat-Basis



Trägermaterial: 90# StaFlat, Mehrfachbeschichtung mit Easy Apply™ RS-Technologie



Haltbarkeit: Siehe Haltbarkeitstabelle ab Seite 5.

Verklebung auf folgenden Oberflächen:

Ebene Flächen, ebene Flächen mit Nieten, Rundungen, tiefen Rinnen
*HINWEIS: Folien ab einer Obermaterial-Dicke von 100 µm können weniger formbar sein.

Eigenschaften:

- Die Supreme Wrapping Folie ist als Glanzfolie, seidenmatt und matt sowie in Perlglanz- oder Metallic-Farben verfügbar.
- Die Extreme Texture-Serie umfasst einzigartige Oberflächen wie Karbonfaser oder gebürstetes Metall
- Die einzigartige Easy Apply™ RS-Klebetekologie verhindert Falten und Blasen beim anbringen.
- Beste Formbarkeit auf unebenen Substraten
 - Stark konkave Formen
 - Stark konvexe Formen
 - Beste Eignung für Nuten
- Besonders langlebig und hervorragende Performance im Außenbereich
- Exzellente Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Temperaturen, Feuchtigkeit und Salzwasserspritzer
- Wir bieten den Supreme Wrapping Film auch in Farben an, die speziell nach Kundenwunsch produziert werden (wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Avery Dennison Ansprechpartner).
- Exzellente Langzeitablösbarkeit (LTR)
- REACH compliant standard colour range (EC1907/2006)

Häufige Anwendungsbereiche:

- LKW
- Anhänger
- Autos und Transporter
- Einsatzfahrzeuge
- Busse
- Boote* Über der Wasserlinie

* in Kombination mit dem Avery Dennison Edge Sealer

Avery Dennison®

Supreme Wrapping Film™

Opak-/Metallic-/Spezialfolien (ColorFlow™ / Diamond/ Extreme Texture)

Easy Apply™ RS dauerhaft ablösbar - StaFlat™

Überarbeitung: 29EU vom 20/04/26

Physikalische Eigenschaften:

| Beschaffenheit | | Normalwert |
|---------------------------------|---|--|
| Dicke, Obermaterial | | 80 µm bis 140 µm Die Vergleichstabellen für Farbe und Haltbarkeit nach Dicke einer bestimmten Folie finden Sie in diesem Dokument <i>*HINWEIS: Folien mit einer Obermaterial-Dicke ab 100 µm sind eventuell weniger formbar.</i> |
| Dicke, Klebstoff | | 30 µm |
| Max. Schrumpfung bei Anwendung | | < 0,25 mm |
| Zugfestigkeit | | 0,7–1,5 kg/cm |
| Dehnfähigkeit | | 150 % Reißdehnung (120% Metallics) |
| Glänzend | Gemessen bei 60° | Glänzend - >85 GU Seidenmatt - 20-30 GU Matt - <15 GU |
| Haftung: Rostfreier Stahl | (FTM-1, FINAT) 15 Min. 24 Std. 1 Woche | 367 N/m 437 N/m 525 N/m |
| Entflammbarkeit | | EN 13501-1 zertifiziert |
| Lagerfähigkeit | | 2 Jahre ab Fertigungsdatum Bei Lagerung in Umgebungen mit folgenden Temperaturen und Luftfeuchtigkeitswerten: 20° - 25 °C und 50 ± 5 % rel. Luftfeuchte |
| Haltbarkeit | | Die Vergleichstabellen für Farbe und Haltbarkeit finden Sie in diesem Datenblatt. Siehe Seite 5. |
| Service-Temperatur | | -50° bis 110° C (Übliche Temperaturschwankung, die unter normalen Umgebungsbedingungen zu erwarten ist). |
| Beständigkeit gegen Chemikalien | | Beständig gegen die meisten milden Säuren, Basen und Salzlösungen. |
| Ablösbar | | Für die Länge des jeweiligen Haltbarkeitszeitraums. Die Vergleichstabelle für Haltbarkeit finden Sie in diesem Datenblatt. Siehe Seite 5. |

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung ebendieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Verkauf sämtlicher Avery Dennison Produkte unterliegt den allgemeinen Geschäfts- und Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> finden.

Avery Dennison® Supreme Wrapping Film™

Opak-/Metallic-/Spezialfolien (ColorFlow™ / Diamond/ Extreme Texture)

Easy Apply™ RS dauerhaft ablösbar - StaFlat™

Überarbeitung: 29EU vom 20/04/26

Zugehörige Dokumente:

Die folgenden Avery Dennison Broschüren liefern Ihnen alle wichtigen Informationen über die korrekte Anwendung, Lagerung und andere Modalitäten und werden von Ihrem Avery Dennison Ansprechpartner oder auf der Avery Dennison Website bereitgestellt (www.graphics.averydennison.eu).

Wichtiger Hinweis: Wird die Installationsanleitung von Avery Dennison zum Anbringen der Folie nicht oder unzureichend befolgt, kann es zu Verletzungen oder Sachbeschädigung kommen. Lesen und befolgen Sie beim Verkleben der Folie alle Anweisungen.

| Dokumentname | Referenznummer |
|---|---------------------------------------|
| Reinigung und Vorbereitung der Anwendungsoberfläche | Technisches Informationsblatt Nr.1.1 |
| Entfernen von selbstklebenden Folien | Technisches Informationsblatt Nr.1.2 |
| Reinigung und Pflege von Avery Dennison Dekor- und Werbegrafiken | Technisches Informationsblatt Nr.1.6 |
| Anleitung zum Verkleben der Avery Dennison Supreme Wrapping Folie | Technisches Informationsblatt Nr.3.12 |
| Haltbarkeit der Avery Dennison Graphics Folien | Anleitungsblatt Nr.1.30EU |

Anwendungshinweise:

Avery Dennison Supreme Wrapping Film wurde für die Anwendung auf festen Oberflächen wie Personenkraftwagen und gewerblichen Flotten entwickelt.

Wichtiger Hinweis: Verkleben sie diese Folie nie mittels Nassverklebung.

Es können leichte Farbabweichungen zwischen den Rollen oder Produktionschargen auftreten. Wir empfehlen daher, möglichst ein und dieselbe Materialrolle auf dem jeweiligen Fahrzeug zu verwenden. Sollten mehrere Rollen benötigt werden, nutzen Sie bitte nur Rollen aus derselben Produktionscharge.

Alle Fahrzeugoberflächen müssen gemäß den von Avery Dennison empfohlenen Reinigungsrichtlinien gesäubert werden (siehe Technisches Informationsblatt Nr.1.1 - „Reinigung und Vorbereitung der Anwendungsoberfläche“).

Dank des einzigartigen Finish und dem Fertigungsprozess von Metallic- und Perlglanz-Folien können Farbabweichungen sichtbar werden, wenn das Material in verschiedene Richtungen verarbeitet wird. Achten Sie daher bei Metallic-, Perlglanz- und ColorFlow-Folien verstärkt darauf, dass die Verklebungsrichtung der Folienausrichtung entspricht, wenn sie von der Rolle geschnitten und auf dem Fahrzeug verklebt wird. Pro Fahrzeug sollte möglichst nur eine einzige Rolle verwendet werden, um etwaige Farbabweichungen zwischen den Rollen bzw. Produktchargen zu vermeiden.

Im Technischen Informationsblatt 3.12 „Verklebe-Anleitung für Avery Dennison Supreme Wrapping Folie“ finden Sie alle Anwendungsempfehlungen. Reinigungs- und Pflegehinweise siehe Technisches Informationsblatt 1.6.

Wichtiger Hinweis: Bitte nutzen Sie ausschließlich von Avery Dennison empfohlene Reinigungsprodukte und Lösungen. Reinigungs- und Instandhaltungsprodukte sollten folgende Eigenschaften erfüllen:

- Frei von aggressiven Komponenten
- Ausgeglichener pH-Wert, nicht zu sauer und nicht zu basisch (pH-Wert zwischen 5 und 9)
- Frei von Alkohol (kein Isopropyl), frei von Säuren, Ammoniak, Chlor, Glyköläther, schädlichen Reinigungsmitteln, Erdöldestillaten und Phosphaten

Avery Dennison® Supreme Wrapping Film™

Opak-/Metallic-/Spezialfolien (ColorFlow™ / Diamond/ Extreme Texture)

Easy Apply™ RS dauerhaft ablösbar - StaFlat™

Überarbeitung: 29EU vom 20/04/26

In folgenden Bereichen sind die Produkte ungeeignet:

Im Folgenden lesen Sie, in welchen Fällen die oben beschriebenen Avery Dennison Produkte nicht verwendet werden sollten. Ungeeignete Anwendungen oder Bedingungen sind unter anderem:

- Farbe, die nicht gründlich ausgehärtet oder getrocknet ist
- Substrate mit geringer Oberflächenspannung (z. B. Tedlar® Beschichtungen)
- Substratoberflächen, die nicht sauber und glatt sind (wenig oder keine Texturabweichungen)
- Gestrichene/lackierte Substrate mit schlechter Farb-Substrat- oder Farbe-auf-Farbe-Haftung
- Folien, die auf Folien einer anderen Marke (nicht von Avery Dennison) verklebt wurden
- Folien auf bestehenden Grafiken (muss vorab geprüft werden)
- Unterwasserflächen von Wasserfahrzeugen
- Wasserfahrzeuge ohne versiegelte Kanten
- Nicht vom OEM lackierte Fahrzeuge
- Grafikentfernung von Farbe mit schlechter Haftung oder bestehenden Grafiken
- Grafiken, die Öl, starken Chemikalien oder Benzindämpfen bzw. -spritzern ausgesetzt sind
- Grafiken, bei denen Klebeband auf dem Trägermaterial haften muss
- Text im Plotterschnitt, wobei das Mindestformat des Textes oder die Abmessungen des Objekts kleiner als 51 mm sind

Ablösbarkeit:

Eine Ablösbarkeit, die bei den physikalischen Eigenschaften in der Sektion als „Saubere ablösbar“ aufgeführt wird, entspricht einer Ablösbarkeit mit weniger als 20 % Klebstoffrückständen, sofern angemessene Heiß- und chemische Reinigungsmethoden zur Anwendung kommen. Eine Anleitung zum Entfernen der Folie finden Sie im Technischen Informationsblatt Nr.1.2

Avery Dennison kann die Ablösbarkeit von folgenden Substraten nicht gewährleisten:

- **Substrate mit schlechter Farb-Substrat-Haftung**
- **Gipskarton (mit oder ohne Farbe)**
- **Bestehende Grafiken, die erhalten werden müssen; Schäden an bestehenden Grafiken beim Entfernen der Folie**
- **Ungenügend ausgehärtete Farbe**
- **Oxidierete oder verkalkte Substrate**
- **Rostfreier Stahl**

Avery Dennison gewährt keine Garantien für:

- **Farb-/Klarlackflecken: Avery Dennison gibt keinerlei Gewährleistung im Hinblick auf Lackspritzer auf dem PKW, die nach der Entfernung von Material sichtbar werden, das gerissen oder ausgeblühen war. Bei ersten Anzeichen von Veränderungen an der Oberfläche des Materials wenden Sie sich bitte an Ihren Avery Dennison Ansprechpartner oder den technischen Dienst von Avery Dennison.**
- **Aufwand oder Geschwindigkeit beim Entfernen einer überklebten Grafik und die Resultate**
- **Entfernen von Fahrzeuglacken, die älter als fünf Jahre sind**
- **Entfernen von Lacken/Farben, die nicht gründlich ausgehärtet ist**
- **Entfernen von alten Lacken/Farben oder Metallen, oxidierten Oberflächen oder Kalk; der Endkunde muss die Eignung für solche Anwendungen testen und entscheiden, er übernimmt die alleinige Verantwortung dafür**

Verklebung auf Glas:

Für Grafiken, die auf Glas verklebt werden, wird keine Garantie gewährt - auch mögliche Risse bei Glasanwendungen der Folien werden von etwaigen Garantien nicht abgedeckt.

[Hinweis: Avery Dennison rät von einer Verwendung der Supreme Wrapping Folie als Block-Out Folie für Fenster ab.](#)

Haltbarkeit:

Die Haltbarkeit bezieht sich auf den Zeitraum, in dem das Produkt voraussichtlich ordnungsgemäß funktioniert, wenn es vertikal verklebt und gemäß der jeweiligen Bereichsbedingungen - wie im Leitungsblatt 1.30 beschrieben - aufgebracht wurde, immer vorausgesetzt, die Folie wurde ordnungsgemäß gelagert, verarbeitet und gemäß den Avery Dennison Richtlinien verklebt. Die Avery Dennison Garantiebedingungen entsprechen der Haltbarkeit des Produkts.

Avery Dennison® Supreme Wrapping Film™

Opak-/Metallic-/Spezialfolien (ColorFlow™ / Diamond/ Extreme Texture)

Easy Apply™ RS dauerhaft ablösbar - StaFlat™

Überarbeitung: 29EU vom 20/04/26

Abnutzung und Glanzverlust werden durch die Avery Dennison Gewährleistungen nicht abgedeckt. Diese Veränderungen werden als normale Abnutzungserscheinungen gesehen.

Andere Faktoren, welche die Haltbarkeit dieser Produktserie mindern können, sind unter anderem: Textur der Oberfläche, Oberflächenbehandlung, Verklebmethoden, Einfallwinkel und Richtung der Sonneneinstrahlung, Umweltbedingungen, Reinigungs- und Pflegemaßnahmen.

Bei Verwendung von Produkten, die Erdöl-Destillate oder Lösungsmittel enthalten, wie Seifen, Wachse oder Beschichtungen, entfällt jegliche Garantie. Diese Mittel können ein vorzeitiges Materialversagen zur Folge haben.

Bei matten Folien können extreme Farb- oder Glanzgradveränderungen auftreten, wenn Sie mit Reinigungsmitteln, Wachs oder Politur in Kontakt kommen. Vor der Nutzung von Reinigungsmitteln, Wachsen oder Polituren testen Sie diese bitte an einer unauffälligen Stelle. Der Endkunde hat dafür Sorge zu tragen, dass matte Oberflächen beim Putzen oder Polieren nicht angegriffen werden.

Supreme Wrapping Folien - Haltbarkeit:

| | Bereich 1 | | Bereich 2 | | Bereich 3 | |
|---|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| | Vertikal | Nicht vertikal / Horizontal | Vertikal | Nicht vertikal / Horizontal | Vertikal | Nicht vertikal / Horizontal |
| SWF Schwarz und Weiß | 12 Jahre | 6 Jahre | 10 Jahre | 5 Jahre | 8 Jahre | 4 Jahre |
| SWF Farbe - einschließlich Gloss Obsidian Black | 10 Jahre | 5 Jahre | 8 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 3 Jahre |
| SWF Sonderfarben | 4 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 1.5 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr |
| SWF Metallics und Perlglanz | 5 Jahre | 2.5 Jahre | 3 Jahre | 1.5 Jahre | 1.5 Jahre | 0.75 Jahr |
| SWF Special Metallics* | 3 Jahre | 1 Jahr | 2.5 Jahre | 6 Monate | 1.5 years | 4 Monate |
| SWF Extreme Texture | 4 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Monate |
| SWF Diamond | 3 Jahre | 1 Jahr | 2.5 Jahre | 6 Monate | 1.5 years | 4 Monate |
| SWF ColorFlow Serie | 4 Jahre | 1 Jahr | 3 Jahre | 6 Monate | 2 years | 4 Monate |
| SWF Rugged Serie | 7 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr |

HINWEIS: Die Tabelle zur Haltbarkeit im Anleitungsblatt 1.30EU für Bereiche nach geografischem Standort gilt für diese Produkte nicht.

*SWF Satin Jade, SWF Gloss Turquoise Ocean, SWF Gloss Pool Party Pink, SWF Tropical Vacation Green, SWF Gloss Smooth Sage, SWF Satin Sunset Ride, SWF Matte Dreamline Blue, SWF Gloss Park Avenue Blue

**SWF Gloss Metallic Radioactive – O, SWF Gloss Metallic Spark – O, SWF Gloss Metallic Magnetic Burst, SWF Gloss Metallic Eclipse, SWF Gloss Metallic Sand Sparkle, SWF Satin Metallic Safari Gold, SWF Satin Metallic Energetic Yellow, SWF Satin Metallic Stunning Orange, SWF Satin Metallic Hope Green, SWF Satin Metallic Wave Blue, SWF Satin Metallic Blissful Purple, SWF Satin Metallic Lively Green, SWF Satin Metallic Cool Teal, Gloss Metallic Cosmic Rose

Nicht vertikal: Die Oberfläche der Grafik weicht zwischen 10° bis 45° von der Vertikale ab. Speziell für die Supreme Wrapping Folie wird die Leistung bei nicht vertikal verklebten Materialien anhand der Werte einer horizontalen Verklebung kalkuliert.

Horizontal: Die Oberfläche der Grafik liegt im Winkel von 45° bis 90° zur Vertikale.

Vertikal: Die Oberfläche der Grafik befindet sich direkt auf der Vertikallinie oder mit maximalen Abweichungen von bis zu 10 Grad.

Die Verwendung von Supreme Wrapping Film bei maritimen Anwendungen reduziert die Haltbarkeit des Produktes um rund 30 % im Vergleich zur Anwendung an Fahrzeugen. Die vollständige Übersichtstabelle zu den Haltbarkeiten des Supreme Wrapping Films™ für Anwendungen im Maritimen Bereich können Sie dem Technischen Bulletin TB 3.14. entnehmen.

Folien Eigenschaften / Formbarkeit der Folie:

Produkte mit spezifischen Obermaterial-Eigenschaften sind eventuell weniger verformbar. Zu diesen Folien gehören:

| Bezeichnung | Farbe | Dicke des Obermaterials |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| AS1880001 | Black Carbon Fiber | 119 µm |
| AS1850008 | White Carbon Fiber | 119 µm |

Avery Dennison®

Supreme Wrapping Film™

Opak-/Metallic-/Spezialfolien (ColorFlow™/ Diamond/ Extreme Texture)

Easy Apply™ RS dauerhaft ablösbar - StaFlat™

Überarbeitung: 29EU vom 20/04/26

| | | |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| Supreme Wrapping Film Diamond line | Alle Farben | 137 to 140 µm |
| SWF Rugged Serie | Alle Farben | 115 µm |

Avery Dennison ist ein eingetragenes Warenzeichen der Avery Dennison Corporation.