Recursos rápidos

Fichas técnicas

Descripciones generales de los productos

Garantía de ICS

Consulta nuestras Declaraciones Ambientales de Producto (EPD) para obtener información contrastada sobre el impacto medioambiental y la huella de carbono de nuestras láminas arquitectónicas para ventanas.

#MakingPossible

graphics.averydennison.com/eu-es

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD - Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver http://terms.europe.averydennison.com

©2026 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.

2026-11_33738 ES

AVERY DENNISON

MAKING POSSIBLE™

Nuestra gama de productos

Reflective Solar Window Films

Excelente rechazo del calor solar y privacidad durante el día.

Dual Reflective Solar Window Films

Excelente rechazo solar con vistas al exterior.

XTRM PRO Solar Window Films

Control solar exterior duradero con un rechazo del calor excepcional.

Spectrally Selective Solar Window Films

Excelente rechazo del calor al tiempo que se preserva la transparencia de la ventana.

Specialty Window Films

Mejoran la funcionalidad y la estética del cristal.

Safety & Security Window Films

Láminas ópticamente transparentes que protegen los acristalamientos y a las personas.

Surface Protection Window Films

Protección para cristales y acristalamientos de plástico rígido.

Edge Sealing Tape

Protege los bordes de las láminas para ventanas con una solución de sellado más limpia y rápida.

Polycarbonate Window Films

Láminas de alto rendimiento para sistemas de acristalamiento de plástico.



Architectural Window Films

Las láminas arquitectónicas para ventanas de Avery Dennison ofrecen soluciones prácticas para mejorar el rendimiento de los edificios, aumentar el confort y la estética, y prolongar la vida útil del cristal existente.

Desde la reducción del calor solar y el deslumbramiento hasta el aumento de la privacidad y la seguridad, nuestra gama de productos está diseñada para una amplia variedad de aplicaciones comerciales y residenciales.

¿Por qué utilizar láminas arquitectónicas para ventanas?

Reducen la entrada de calor
Mantienen los interiores más frescos y mejoran el confort de los ocupantes.

Reducen el consumo energético
Disminuyen la demanda de refrigeración y mejoran la eficiencia del edificio.

Fomentan la sostenibilidad
Reducen las emisiones de carbono y contribuyen a que los edificios sean más ecológicos.

Más información

Descubre cómo las láminas arquitectónicas para ventanas de Avery Dennison mejoran la eficiencia energética, reducen la entrada de calor y contribuyen a la construcción de edificios más sostenibles.

Guía de eficiencia energética y sostenibilidad

Escanea el código QR para descargar el folleto.

Calculadora de ahorro energético

Calcula el impacto de las láminas solares para ventanas de Avery Dennison en tu proyecto.
- Reducción del consumo energético
- Ahorro energético en refrigeración
- Emisiones de carbono evitadas

Calcula tu ahorro

Escanea el código QR para probar la calculadora.

Categorías	Denominación	Sustrato		Solicitud			Tecnología			Estética			Intensidad luminosa percibida (%)		Actuaciones								Garantía / Años - Zona 1 Vertical	Certificación contra incendios
															Reducción del deslumbramiento (%)		TSER (%)		VLT (%)		Valor G			
		PC Poli	Vidrio	Interior	Exterior	Posición	Adhesivo activado por agua	Nanotecnología	Tecnología cerámica	Efecto espejo I/X	Efecto espejo exterior	Neutro / Transparente / Gris sutil	Individual	Doble	vidrio sencillo	doble acristalamiento	vidrio sencillo	doble acristalamiento	vidrio sencillo	doble acristalamiento	vidrio sencillo	doble acristalamiento		
Solar - Interior																								
Reflective	R Silver 20i		X	X		V				X			56	55	80	79	78	70	18	17	0,22	0,30	12	B-s1, d0
	R Silver 35i		X	X		V				X			69	67	63	62	65	58	33	31	0,35	0,42	12	B-s1, d0
	R Silver 50i		X	X		V				X			80	77	44	43	50	45	51	46	0,50	0,55	12	B-s1, d0
Dual Reflective	DR Grey 05i		X	X		V		X			X		40	40	92	91	82	71	7	7	0,18	0,29	12	B-s1, d0
	DR Grey 15i		X	X		V		X			X		49	47	87	87	80	70	12	11	0,20	0,3	12	B-s1, d0
	DR OptiTune 20i		X	X		V	X	X			X		59	57	77	76	31	31	21	19	0,33	0,44	12	B-s1, d0
	DR OptiTune 30i		X	X		V	X	X			X		68	66	63	63	32	31	32	30	0,37	0,46	12	B-s1, d0
Neutral	NT PerLite Ceramic 50i		X	X		V	X		X			gris	80	77	43	42	48	43	51	47	0,52	0,57	12	B-s1, d0
	NT PerLite Ceramic 70i		X	X		V	X		X			gris	88	85	25	25	31	32	68	61	0,69	0,68	12	B-s1, d0
Spectrally Selective	SP e-Lite 45i		X	X		V		X				X	76	73	51	50	59	49	44	40	0,41	0,51	10	B-s1, d0
	SP e-Lite 70i		X	X		V		X				X	87	85	27	26	52	46	66	61	0,48	0,54	10	B-s1, d0
Specialties	DS Matte		X	X		V						translúcido	89	87	20	19	27	31	72	66	0,73	0,66	12	B-s1, d0
	DS UV filter		X	X		V						X	95	92	3	3	18	26	87	79	0,82	0,74	12	B-s1, d0
Solar - Exterior																								
Reflective Exterior	R Silver 20 X		X		X	V/H				X			55	54	81	80	81	85	17	16	0,19	0,15	10	B-s1, d0
	R Silver 35 X		X		X	V/H				X			69	67	63	62	66	72	33	31	0,34	0,28	10	B-s1, d0
	R Silver 50 X		X		X	V/H				X			78	76	46	45	54	62	48	44	0,46	0,38	7	B-s1, d0
	R Silver 20 X Poly	X			X	V/H				X			54	54	82	81	81	85	16	16	0,19	0,15	7	B-s1, d0
	R Silver 20 XTRM PRO		X		X	V/H				X			52	51	84	83	83	86	15	14	0,17	0,14	15	B-s1, d0
SkyLite	SkyLite 20 XTRM PRO		X		X	H/S						X	60	58	76	75	65	74	22	20	0,35	0,26	10	B-s1, d0
	SkyLite 20 XTRM PRO Poly	X			X	H/S						X	60	58	76	75	65	74	22	20	0,35	0,26	10	B-s1, d0
	SkyLite Silver 20 XTRM PRO		X		X	H/S				X			52	51	83	84	83	86	15	14	0,17	0,14	10	B-s1, d0
Dual Reflective	DR Grey 10X		X		X	V/H		X			X		42	40	91	92	82	88	8	7	0,18	0,12	5	B-s1, d0
	DR Grey 20X		X		X	V/H		X			X		57	56	79	78	69	77	19	18	0,31	0,23	5	B-s1, d0
	DR Grey 35X		X		X	V/H		X			X		70	68	61	61	57	65	35	32	0,43	0,35	5	B-s1, d0
	DR Grey 50X		X		X	V/H		X			X		81	78	41	41	49	58	53	48	0,51	0,42	4	B-s1, d0
	DR Grey 10 XTRM PRO		X		X	V/H		X			X		40	40	92	92	85	90	7	18	0,15	0,10	8 / 10	B-s1, d0
	DR Grey 35 XTRM PRO		X		X	V/H		X			X		71	68	61	60	57	65	36	32	0,43	0,35	8 / 10	B-s1, d0
Spectrally Selective	SP e-Lite 45 X		X		X	V/H		X				X	77	75	48	47	61	69	47	43	0,39	0,31	7	B-s1, d0
	SP e-Lite 70 X		X		X	V/H		X				X	87	85	25	24	53	31	67	61	0,47	0,39	7	B-s1, d0
	OptiLite 75 X		X		X	V/H		X				X	91	88	16	15	46	57	76	69	0,54	0,43	5	B-s1, d0
	SS natural 70 XTRM		X		X	V/H		X				X	87	84	26	33	54	62	66	60	0,46	0,38	12	B-s1, d0
Specialty - Spezialanwendungen																								
DS White	DS white Poly X	X			X	H/S						blanco	42	-	92	-	77	-	8	-	0,23	-	4	Compatible con PC

* PLT: calculado según la ley de potencias de Steven para la región de Europa Central.

Categorías	Denominación	Sustrato		Solicitud			Tecnología			Estética			Protección contra los rayos UV (%)	Espesor (micras)	Actuaciones				Garantía V / Zona 1	Certificación contra incendios	Certificación
																		TSER			
		PC Poly	Vidrio	Interior	Exterior	Posición	Alta resistencia PET	Anti-graffiti	Lámina de polietileno	Efecto espejo I/X	Mate	Neutro / Transparente / Gris sutil			Resistencia a la rotura (PSI)	Alargamiento a la rotura (%)	VLT (%)	doble acristalamiento			
Safety - Interior																					
SF Clear	SF Clear 4 mil EC		X	X		V	X					X	97	100	28500	125 %	89 %	16	12		
	SF Clear 4 mil i		X	X		V	X					X	97	100	28500	125 %	89 %	16	12	B-s1,d0	EN 12600 (2B2)
	SF Clear 7 mil i		X	X		V	X					X	99	175	26000	140 %	88 %	17	12	B-s1,d0	EN 12600 (1B1)
	SF Clear 8 mil i		X	X		V	X					X	99	200	28500	125 %	88 %	17	12	B-s1,d0	EN 12600 (1B1) / GSA 3A
	SF Clear 12 mil i		X	X		V	X					X	99	300	28500	125 %	87 %	18	12	B-s1,d0	EN 356 (P2A) / GSA 2B
	SF Clear 15 mil i		X	X		V	X					X	99	380	28500	125 %	87 %	18	12		ANSI Z97.1 (Class A) / GSA 2B
SF Matte	SF Matte 5 mil i		X	X		V	X				X		99	105	25000	140 %	58 %	38	12	B-s1,d0	EN 12600 (2B2)
	SF Matte 12 mil i		X	X		V	X				X		99	305	28500	125 %	55 %	40	12	B-s1,d0	
Safety - Exterior																					
SF Clear	SF Clear 4 mil X		X		X	V/H	X					X	99	100	28500	125 %	88 %	17	5	B-s1,d0	EN 45545-2 (R1/R7)
	SF Clear 7 mil X		X		X	V/H	X					X	99	175	26000	140 %	88 %	17	5	B-s1,d0	EN 12600 (1B1)
Solar / Security - Int																					
R Silver Safety	R Silver 20i 4 mil		X	X		V	X			X			99	101	28500	125 %	19 %	77	12	B-s1,d0	EN 12600 (2B2)
Specialty - Surface protection																					
AG Universal ix	AG Universal ix 4 mil	X	X	X	X	V		X				X	94	100	28500	125 %	90 %	16	10 (INT) / 2 (EXT)	B-s1,d0	
	AG Universal ix 6 mil	X	X	X	X	V		X				X	99	150	28500	125 %	88 %	18	10 (INT) / 2 (EXT)	B-s1,d0	
Poly Films	Poly Clear 4 mil X	X			X	V/H			X			X	99	100	28500	125 %	88 %	17	4	B-s1,d0	

Todos los valores de rendimiento térmico y óptico cumplen con las normas del sector (NFRC/LBNL Window 5.2) para acristalamientos estándar. Garantía: En el caso de la serie XTRM PRO, la garantía puede ampliarse tras la aprobación técnica del proyecto. SkyLite 20XTRM PRO: Diseñado específicamente para tejados y claraboyas (horizontales/inclinadas), su garantía de 10 años es la referencia estándar para este tipo de exposición. Sistema tintado / Low-E: Los datos específicos sobre los sistemas de acristalamiento tintado o Low-E no se publican de forma sistemática en las tablas resumen, sino que se gestionan mediante la herramienta de análisis de rotura de puente térmico (Vitrages Décision) para cada proyecto. Leyenda: S = Acristalamiento simple 3/4 mm | D = Acristalamiento doble (IGU) 4/12/4 o 4/16/4.