Risorse rapide

Schede tecniche

Panoramica dei prodotti

Garanzia ICS

Scopri le nostre Dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) per informazioni verificate sull'impatto ambientale e sull'impronta di carbonio delle nostre pellicole architettoniche per vetri.

#MakingPossible

graphics.averydennison.com/eu-it

LIBERATORIA - Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina http://terms.europe.averydennison.com

©2026 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.

2026-11_33738 IT

AVERY DENNISON

MAKING POSSIBLE™

Unser Produktportfolio

Reflective Solar Window Films

Eccellente protezione dal calore solare e privacy durante il giorno.

Dual Reflective Solar Window Films

Ottima protezione dai raggi solari con vista sull'esterno.

XTRM PRO Solar Window Films

Protezione solare per esterni resistente con eccezionale capacità di respingere il calore.

Spectrally Selective Solar Window Films

Eccellente dispersione del calore, pur mantenendo la trasparenza dei vetri.

Specialty Window Films

Migliora la funzionalità e l'estetica del vetro.

Safety & Security Window Films

Pellicole trasparenti che proteggono i vetri e le persone.

Surface Protection Window Films

Protezione per vetri e rivestimenti in plastica rigida.

Edge Sealing Tape

Proteggi i bordi delle pellicole per vetri con una soluzione di sigillatura più pulita e veloce.

Polycarbonate Window Films

Pellicole ad alte prestazioni per sistemi di vetrate in plastica.



Architectural Window Film Guida rapida al portfolio

AVERY DENNISON

MAKING POSSIBLE™

Architectural Window Films

Le pellicole per vetri architettonici Avery Dennison offrono soluzioni pratiche per migliorare le prestazioni degli edifici, aumentare il comfort e l'estetica e prolungare la durata dei vetri esistenti.

Dalla riduzione del calore solare e dell'abbagliamento all'aumento della privacy e della sicurezza, la nostra gamma di prodotti è progettata per un'ampia varietà di applicazioni commerciali e residenziali.

Perché scegliere le pellicole architettoniche per finestre?

Riducono l'apporto di calore
Mantengono gli interni più freschi e migliorano il comfort degli occupanti.

Riducono il consumo energetico
Riducono il fabbisogno di raffreddamento e migliorano l'efficienza energetica dell'edificio.

Favoriscono la sostenibilità
Riducono le emissioni di carbonio e contribuiscono a rendere gli edifici più ecologici.

Per saperne di più

Scopri come le pellicole per vetri architettonici Avery Dennison migliorano l'efficienza energetica, riducono l'accumulo di calore e contribuiscono alla realizzazione di edifici più sostenibili.

Guida all'efficienza energetica e alla sostenibilità

Scansiona il codice QR per scaricare la brochure.

Calcola il tuo risparmio

Valuta l'impatto delle pellicole solari per vetri Avery Dennison sul tuo progetto.
- Riduzione del consumo energetico
- Risparmio energetico nel raffreddamento
- Emissioni di carbonio evitate

Calcolatore del risparmio energetico

Scansiona il codice QR per provare il calcolatore.

Categorie	Denominazione	Substrato		Applicazione			Tecnologia			Estetica			Intensità luminosa percepita (%)		Spettacoli								Garanzia / Anni - Zona 1 Verticale	Certificazione antincendio
															Riduzione dell'abbagliamento (%)		TSER (%)		VLT (%)		Valore G			
		PC Poly	Vetro	Interni	Esterni	Posizione	Adesivo attivabile con acqua	Nanotecnologia	Tecnologia ceramica	Effetto specchio I/X	Effetto specchio esterno	Neutro / Trasparente / Grigio tenue	Singola	Doppia	vetro singolo	doppio vetro	vetro singolo	doppio vetro	vetro singolo	doppio vetro	vetro singolo	doppio vetro		
Solar - Interior																								
Reflective	R Silver 20i		X	X		V				X			56	55	80	79	78	70	18	17	0,22	0,30	12	B-s1, d0
	R Silver 35i		X	X		V				X			69	67	63	62	65	58	33	31	0,35	0,42	12	B-s1, d0
	R Silver 50i		X	X		V				X			80	77	44	43	50	45	51	46	0,50	0,55	12	B-s1, d0
Dual Reflective	DR Grey 05i		X	X		V		X			X		40	40	92	91	82	71	7	7	0,18	0,29	12	B-s1, d0
	DR Grey 15i		X	X		V		X			X		49	47	87	87	80	70	12	11	0,20	0,3	12	B-s1, d0
	DR OptiTune 20i		X	X		V	X	X			X		59	57	77	76	31	31	21	19	0,33	0,44	12	B-s1, d0
	DR OptiTune 30i		X	X		V	X	X			X		68	66	63	63	32	31	32	30	0,37	0,46	12	B-s1, d0
Neutral	NT PerLite Ceramic 50i		X	X		V	X		X			grigio	80	77	43	42	48	43	51	47	0,52	0,57	12	B-s1, d0
	NT PerLite Ceramic 70i		X	X		V	X		X			grigio	88	85	25	25	31	32	68	61	0,69	0,68	12	B-s1, d0
Spectrally Selective	SP e-Lite 45i		X	X		V		X				X	76	73	51	50	59	49	44	40	0,41	0,51	10	B-s1, d0
	SP e-Lite 70i		X	X		V		X				X	87	85	27	26	52	46	66	61	0,48	0,54	10	B-s1, d0
Specialties	DS Matte		X	X		V						traslucido	89	87	20	19	27	31	72	66	0,73	0,66	12	B-s1, d0
	DS UV filter		X	X		V						X	95	92	3	3	18	26	87	79	0,82	0,74	12	B-s1, d0
Solar - Exterior																								
Reflective Exterior	R Silver 20 X		X		X	V/H				X			55	54	81	80	81	85	17	16	0,19	0,15	10	B-s1, d0
	R Silver 35 X		X		X	V/H				X			69	67	63	62	66	72	33	31	0,34	0,28	10	B-s1, d0
	R Silver 50 X		X		X	V/H				X			78	76	46	45	54	62	48	44	0,46	0,38	7	B-s1, d0
	R Silver 20 X Poly	X			X	V/H				X			54	54	82	81	81	85	16	16	0,19	0,15	7	B-s1, d0
	R Silver 20 XTRM PRO		X		X	V/H				X			52	51	84	83	83	86	15	14	0,17	0,14	15	B-s1, d0
SkyLite	SkyLite 20 XTRM PRO		X		X	H/S						X	60	58	76	75	65	74	22	20	0,35	0,26	10	B-s1, d0
	SkyLite 20 XTRM PRO Poly	X			X	H/S						X	60	58	76	75	65	74	22	20	0,35	0,26	10	B-s1, d0
	SkyLite Silver 20 XTRM PRO		X		X	H/S				X			52	51	83	84	83	86	15	14	0,17	0,14	10	B-s1, d0
Dual Reflective	DR Grey 10X		X		X	V/H		X			X		42	40	91	92	82	88	8	7	0,18	0,12	5	B-s1, d0
	DR Grey 20X		X		X	V/H		X			X		57	56	79	78	69	77	19	18	0,31	0,23	5	B-s1, d0
	DR Grey 35X		X		X	V/H		X			X		70	68	61	61	57	65	35	32	0,43	0,35	5	B-s1, d0
	DR Grey 50X		X		X	V/H		X			X		81	78	41	41	49	58	53	48	0,51	0,42	4	B-s1, d0
	DR Grey 10 XTRM PRO		X		X	V/H		X			X		40	40	92	92	85	90	7	18	0,15	0,10	8 / 10	B-s1, d0
	DR Grey 35 XTRM PRO		X		X	V/H		X			X		71	68	61	60	57	65	36	32	0,43	0,35	8 / 10	B-s1, d0
Spectrally Selective	SP e-Lite 45 X		X		X	V/H		X				X	77	75	48	47	61	69	47	43	0,39	0,31	7	B-s1, d0
	SP e-Lite 70 X		X		X	V/H		X				X	87	85	25	24	53	31	67	61	0,47	0,39	7	B-s1, d0
	OptiLite 75 X		X		X	V/H		X				X	91	88	16	15	46	57	76	69	0,54	0,43	5	B-s1, d0
	SS natural 70 XTRM		X		X	V/H		X				X	87	84	26	33	54	62	66	60	0,46	0,38	12	B-s1, d0
Specialty - Spezialanwendungen																								
DS White	DS white Poly X	X			X	H/S						bianco	42	-	92	-	77	-	8	-	0,23	-	4	Compatibile con PC

* PLT - calcolato secondo la legge di potenza di Steven per la regione dell'Europa centrale.

Categorie	Denominazione	Substrato		Applicazione			Tecnologia			Estetica			Protezione dai raggi UV (%)	Spessore (micron)	Spettacoli				Garanzia V / Zona 1	Certificazione antincendio	Certificazione
																		TSER			
		PC Poly	Vetro	Interni	Esterni	Posizione	Elevata resistenza PET	Antigraffiti	Pellicola in polietilene	Effetto specchio I/X	Opaco	Trasparente / Grigio tenue			Resistenza alla rottura (PSI)	Allungamento a rottura (%)	VLT (%)	vetro singolo			
Safety - Interior																					
SF Clear	SF Clear 4 mil EC		X	X		V	X					X	97	100	28500	125 %	89 %	16	12		
	SF Clear 4 mil i		X	X		V	X					X	97	100	28500	125 %	89 %	16	12	B-s1,d0	EN 12600 (2B2)
	SF Clear 7 mil i		X	X		V	X					X	99	175	26000	140 %	88 %	17	12	B-s1,d0	EN 12600 (1B1)
	SF Clear 8 mil i		X	X		V	X					X	99	200	28500	125 %	88 %	17	12	B-s1,d0	EN 12600 (1B1) / GSA 3A
	SF Clear 12 mil i		X	X		V	X					X	99	300	28500	125 %	87 %	18	12	B-s1,d0	EN 356 (P2A) / GSA 2B
	SF Clear 15 mil i		X	X		V	X					X	99	380	28500	125 %	87 %	18	12		ANSI Z97.1 (Class A) / GSA 2B
SF Matte	SF Matte 5 mil i		X	X		V	X				X		99	105	25000	140 %	58 %	38	12	B-s1,d0	EN 12600 (2B2)
	SF Matte 12 mil i		X	X		V	X				X		99	305	28500	125 %	55 %	40	12	B-s1,d0	
Safety - Exterior																					
SF Clear	SF Clear 4 mil X		X		X	V/H	X					X	99	100	28500	125 %	88 %	17	5	B-s1,d0	EN 45545-2 (R1/R7)
	SF Clear 7 mil X		X		X	V/H	X					X	99	175	26000	140 %	88 %	17	5	B-s1,d0	EN 12600 (1B1)
Solar / Security - Int																					
R Silver Safety	R Silver 20i 4 mil		X	X		V	X			X			99	101	28500	125 %	19 %	77	12	B-s1,d0	EN 12600 (2B2)
Specialty - Oberflächenschutz																					
AG Universal ix	AG Universal ix 4 mil	X	X	X	X	V		X				X	94	100	28500	125 %	90 %	16	10 (INT) / 2 (EXT)	B-s1,d0	
	AG Universal ix 6 mil	X	X	X	X	V		X				X	99	150	28500	125 %	88 %	18	10 (INT) / 2 (EXT)	B-s1,d0	
Poly Films	Poly Clear 4 mil X	X			X	V/H			X			X	99	100	28500	125 %	88 %	17	4	B-s1,d0	

Tutti i valori relativi alle prestazioni termiche e ottiche sono conformi agli standard di settore (NFRC/LBNL Window 5.2) per i vetri standard. Garanzia: per la serie XTRM PRO, la garanzia può essere estesa previa approvazione tecnica del progetto. SkyLite 20XTRM PRO: progettato specificamente per tetti e lucernari (orizzontali/inclinati), la sua garanzia di 10 anni costituisce il riferimento standard per questo tipo di esposizione. Sistema colorato / Low-E: I dati specifici relativi ai sistemi di vetrate colorate o Low-E non vengono pubblicati sistematicamente nelle tabelle riassuntive, ma vengono gestiti tramite lo strumento di analisi del taglio termico (Vitrages Décision) per ciascun progetto. Legenda: S = Vetrata singola 3/4 mm I D = Vetrata doppia (IGU) 4/12/4 o 4/16/4.