

Información sobre las películas Avery Dennison® Perforated Window Films

Introduction

Las películas Avery Dennison Perforated Window Films están concebidas para uso sobre superficies planas y transparentes, tales como ventanas o puertas de vidrio. La película incorpora un patrón continuo de perforaciones, de manera que permite mostrar un gráfico por uno de los lados y, al mismo tiempo, ver a través de ellas por el otro. El presente boletín contiene técnicas de imagen y aplicación específicas para estas películas. Antes de la aplicación deben realizarse pruebas para verificar la correcta adhesión de los gráficos a las ventanas que sirven de sustratos. La presencia de cualquier recubrimiento de baja energía superficial en los sustratos (por ejemplo, silicona) puede provocar la pérdida de adhesión.

Descripción del producto

La película perforada Avery Dennison Perforated Window Film consta de un frontal blanco sobre negro, calandrado y perforado, con un adhesivo transparente; Papel base blanco, perforado y siliconado sobre soporte filmico. MPI 7201 PWF tiene una mayor durabilidad que MPI 7301 PWF.

Preparación de la impresión

Antes de imprimir es necesario tener los perfiles de medios adecuados instalados y seleccionados en su servidor de impresión. El perfil de medios contiene una combinación de información sobre impresora / rip / tinta / material. Utilizar el perfil de impresión adecuado no sólo da lugar a los mejores colores, sino que también reduce la cantidad de tinta depositada en el material, lo que resulta en una menor influencia del disolvente sobre las propiedades del material. Los perfiles de impresión están disponibles en la página web de Avery Dennison.

Resultados de la impresión en general.

Después de la impresión, la película perforada podría parecer desordenada a primera vista. Esto obedece a que la tinta se inyecta también en los orificios de la película y llega hasta la capa dorsal que, debido a sus condiciones físicas, no la distribuye de modo satisfactorio. Este fenómeno desaparece igualmente al remover el dorsal. Los solventes de la tinta utilizada provocan también cierta contracción que distorsiona la imagen impresa. Este fenómeno desaparece igualmente al remover el dorsal.

Secado después de la impresión

El tiempo de secado de la película impresa depende del tipo de tinta utilizado. Se recomienda dejar secar perfectamente la película antes de plastificarla con el sobrelaminado DOL 4000 o SL 4510. Deje secar la película durante 24 horas como mínimo (dependiendo del tipo de tinta el secado puede tomar hasta 72 horas) antes de iniciar el siguiente proceso. Asegúrese de que el método de secado utilizado es el correcto y de que el material impreso permite la evaporación o desgasificación completa de los solventes.

Protección de las imágenes

Una vez creada la imagen en la película perforada para cristales, hay que plastificar o recubrir el gráfico con barniz transparente para proteger la imagen. Antes de proteger los gráficos impresos en esta película, el usuario final debe determinar con exactitud cuál ha de ser su impacto visual general. Estas instrucciones le ayudarán a precisar las ventajas que ofrece cada una de las opciones de barniz transparente o película para plastificar.

Las imágenes deben plastificarse con Avery Dennison Digital Overlaminat Film, pudiendo utilizarse para ello DOL 4000 SL 4510 (para más detalles consulte la hoja de datos de este producto, disponible por separado), con una laminadora estándar de tensión y presión regulables.

El laminado Avery SL 4510 solo está recomendado para ventanas 100% planas. Avery Dennison DOL 4000 puede utilizarse tanto para ventanas planas como ligeramente curvas, como las lunas traseras de un vehículo.

Consulte también el Boletín Técnico 5.4, que contiene consejos para la utilización de las películas de sobrelaminado Avery Dennison Digital Overlaminat Films.

Aplicación

- Limpie perfectamente la ventana con Avery Dennison Surface Cleaner.
Nota: Respete todas las advertencias e instrucciones de seguridad facilitadas por Avery Dennison en relación con el uso de su limpiador de superficies. Para información sobre aspectos de salud, seguridad y manipulación, consulte la hoja de datos de seguridad del material.
- Mida el gráfico que se va a aplicar y asegúrese de que encaja en la ventana con el margen de tolerancia eventualmente necesario para la junta de goma. Si la ventana tiene molduras, el gráfico no deberá tocarlas ni superponerse a ellas en ningún momento; si se coloca encima de las molduras puede producirse pérdida de adhesión, con el consiguiente fallo del material.
- Utilice cinta de bajo agarre inicial (es decir, cinta de enmascarar) en la parte superior de la imagen para colocarla en la posición correcta en la ventana antes de remover el soporte.
- Gire el gráfico hacia arriba utilizando la cinta de bajo agarre como bisagra y empiece a remover el soporte. Vuelva de nuevo el gráfico hacia abajo y empiece a presionar la película con la espátula para crear contacto adhesivo con la ventana, removiendo el soporte sobre la marcha. Aplique la presión empezando por el centro de la imagen y pasando la espátula de lado a lado. Continúe con este proceso desde la parte superior del gráfico hacia abajo, superponiendo las pasadas y removiendo el soporte sobre la marcha. Una vez corregida la posición, se debe repasar el material con la espátula.

BOLETÍN TÉCNICO 5.12

NOTA: Los métodos de aplicación en húmedo no son aconsejables para los gráficos realizados en película perforada para cristales ya que el agua queda retenida en los orificios y dificulta la visión cuando se mira a través del gráfico.

- Si los paneles del gráfico coinciden borde con borde en la ventana, recorte los bordes con cuidado para formar una junta a tope. No solape las juntas ni los bordes. El recorte de los bordes debe realizarse antes de la aplicación, ya que si se efectúa sobre la ventana podría rayarla de modo permanente.
- Todos los bordes y juntas que queden al descubierto deben impermeabilizarse con sellador de bordes para evitar que el agua y la suciedad penetren bajo la película y obstruyan la visión o contaminen el adhesivo. El sellador debe aplicarse cuidadosamente para dejar los bordes totalmente impermeabilizados y minimizar la distorsión que causa el producto al mirar desde el lado que permite la visión a través del gráfico. Siga todas las instrucciones del fabricante del sellador de bordes para evitar su uso incorrecto. Para una operación más limpia y controlada, aplique el sellador con un pincel de 6 mm. Avery Dennison Architectural Window Films Edge Sealing Tape también se puede aplicar.
- **Nota: Los gráficos impresos provocan un aumento y distribución diferentes de la temperatura en la superficie de la ventana. Esto podría causar la rotura del cristal. Avery Dennison no será responsable de ningún tipo de rotura del cristal.**

Instrucciones de remoción

Para remover una película Avery Dennison Perforated Window Film que ha sido plastificada, con el mínimo deterioro posible de los sustratos, se recomienda seguir los métodos indicados a continuación. Las superficies tratadas con recubrimientos antirreflejos o resistentes a la abrasión pueden sufrir cierta degradación y, por consiguiente, resultar afectadas al remover la película.

Remoción por medio del calor

- Caliente una esquina del marcaje con un soplete de aire o de propano, o una lámpara calentadora. Proceda con precaución para no calentar en exceso el material ni la ventana. Siga todas las instrucciones de uso del fabricante de la fuente de calor.
- Introduzca un cúter o una hoja de afeitar bajo la esquina del marcaje para desprenderlo; tenga cuidado de no dañar el sustrato. Agarre el borde levantado y tire de él hacia arriba para separarlo de sustrato con un movimiento lento, uniforme y en un ángulo inferior a 90°. Mantenga una presión uniforme mientras calienta la zona de la película situada inmediatamente por delante de la que está removiendo.
- Si queda algún residuo de adhesivo o sellador de bordes en el sustrato, siga los consejos e instrucciones de remoción adicionales que se facilitan a continuación.

Remoción química

- La película perforada para uso sobre cristal, provista de un recubrimiento transparente, puede eliminarse utilizando productos químicos. Estos sistemas también se pueden utilizar en material plastificado, aunque el proceso puede no ser tan eficaz. Lea todas las instrucciones facilitadas por el fabricante del sistema de remoción química, probando antes el producto en el sustrato y los materiales de alrededor para asegurarse de que son compatibles. Observe todas las precauciones de seguridad, manipulación y protección de la salud indicadas por el fabricante del producto químico.

NOTA: Si después de remover la película queda algún residuo de adhesivo o sellador de bordes, puede eliminarlo con Avery Dennison Adhesive Remover. El modo de utilización puede consultarse en el Boletín Técnico 1.10, Instrucciones para el uso del Removedor de adhesivos de Avery Dennison. También pueden emplearse quita adhesivos no inflamables de base cítrica. Observe siempre al pie de la letra las instrucciones del fabricante.

PRECAUCIÓN: Debe tener extrema precaución para no romper, astillar o rajar los sustratos de vidrio. No aplique calor en exceso. Tenga cuidado con los productos inflamables. No utilice sopletes de aire caliente, lámparas calentadoras, llamas abiertas o equipos eléctricos cerca de mezclas, vapores o residuos de solventes. Siga todas las instrucciones de los fabricantes y repase la información sobre salud y seguridad.

Aviso importante La información de las características químicas y físicas, así como de los valores en el presente documento se basan en pruebas que creemos que son fiables y que no constituyen una garantía. Pretenden ser simplemente una fuente de información, se dan sin garantía y tampoco la constituyen. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de ese material para cada uso específico. Todos los datos técnicos aquí facilitados podrán ser modificados sin previo aviso. En caso de ambigüedades o diferencias entre la versión en inglés y las versiones en otros idiomas del presente documento, prevalecerá y regirá la versión en inglés.

Exención de responsabilidad sobre la garantía Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El período de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros».