

# SCHEDA TECNICA

## Avery Dennison® Dusted Glass Window Film

Publicato: 11/2024

### Introduzione

La pellicola Avery Dennison® Dusted Glass Window Film è indicata per le grafiche decorative e funzionali su vetrine, vetrate, porte e specchi. La pellicola Avery Dennison® Dusted Glass Window Film è ottima anche su altri materiali trasparenti, quali fogli di acrilico e policarbonato.

### Trasformazione

La pellicola Avery Dennison® Dusted Glass Window Film è stata appositamente realizzata per la trasformazione su una vasta gamma di attrezzature per intaglio computerizzato.



#### Frontale

Pellicola vinilica calandrata, polimerica, 80 micron



#### Adesivo

Permanente, acrilico



#### Carta protettiva

carta kraft bianca siliconata da un lato, 135 g/m<sup>2</sup>



#### Durata

5 anni (Esposizione verticale)



#### Durata di magazzino

2 anni (immagazzinato a 22° C/50-55 % RH)

### Consigli per l'uso

La pellicola Avery Dennison® Dusted Glass Window Film è stata studiata al fine di creare una particolare finitura della superficie per decorazioni su vetro e grafiche funzionali e di presentazione. La pellicola Avery Dennison® Dusted Glass Window Film va applicata su superfici piane ed è particolarmente ottima sui materiali trasparenti.

- » Solo su superfici piane
- » L'applicazione con metodo bagnato faciliterà il posizionamento
- » Aggiungendo all'acqua un 0,5 % di detergente neutro si otterrà il giusto fluido di applicazione
- » Eliminare l'acqua facendo passare una spatola ed esercitando una ferma pressione con le mani
- » Lasciare che l'adesivo raggiunga un livello di adesione sufficiente (potrebbero occorrere 15-45 minuti!) prima di rimuovere il nastro di applicazione
- » A causa della finitura particolare di Avery Dennison® Dusted Glass Window Film, variazioni nell'aspetto possono risultare visibile se il materiale è orientato in direzioni diverse. Durante l'utilizzo, assicurarsi sempre di mantenere una direzione di applicazione consistente e univoca.

### Caratteristiche

- » Durability: 9 years (indoor) / 5 years (outdoor)
- » Milky translucent special effects film
- » Homogenous matt face finish
- » Excellent conversion properties
- » Easy cutting and weeding
- » New liner imprint design with square pattern to support manual conversion
- » Excellent adhesion
- » Product width: 1.23m

## Caratteristiche fisiche

	Metodi di prova <sup>1</sup>	Risultati
<b>Product</b>		
Spessore materiale frontale	ISO 534	80 micron
Caliper, facefilm + adhesive (micron)	ISO 534	105 micron
Lucentezza	ISO 2813, 85°	14 %
Stabilità dimensionale	FINAT FTM 14	0.20 mm max.
Durata all'immagazzinaggio	Immagazzinato a 22° C/50-55 % RH	2 anni
Durata di esercizio <sup>2</sup>	Esposizione verticale	All'interno: 9 anni All'esterno: 5 anni
Infiammabilità	EN 13501-1	B-s1,d0
<b>Adhesive</b>		
Resistenza alla trazione	DIN 53455	1.7 kN/m
Allungamento a rottura	DIN 53455	100 %
Adesività iniziale	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	480 N/m
Adhesion, after 24 hours (N/m)	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	600 N/m
	Vetro	600 N/m
	PMMA / Policarbonato	700 N/m
<b>Termiche caratteristiche</b>		
Temperatura di applicazione		Minimo: + 10°C
Temperatura di esercizio da		All'esterno: 5 anni
<b>Resistenza agli agenti chimici<sup>2</sup></b>		
Resistenza all'umidità	200 hours exposure	Nessun effetto
Resistenza all'acqua	48 ore di esposizione	Nessun effetto
Detergente (soluzione 1%)	24 ore di immersione	Nessun effetto
Soluzione detergente 65°C	8 ore di immersione	Nessun effetto
Alcool di isopropile / Acqua (20/80)	10 min di immersione	Nessun effetto

## Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche contenute in questo documento si basano su test che riteniamo attendibili e non costituiscono una garanzia. Esse sono intese unicamente come fonte di informazione, vengono fornite senza garanzia e non costituiscono garanzia di alcun tipo. Gli acquirenti decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera del presente documento, si applicherà la versione inglese.

1) Metodi di prova: Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet.

2) E' sconsigliata l'immersione prolungata nella benzina e nei fluidi simili.

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

© 2024 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Il marchio Avery Dennison, tutti i marchi relativi ad Avery Dennison, questo documento, il suo contenuto, i nomi e i codici prodotto sono proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e prodotti menzionati sono proprietà dei loro rispettivi proprietari. Questo documento non deve essere utilizzato, copiato o riprodotto per alcuno scopo diverso dalle attività di marketing per Avery Dennison.