

Avery Dennison®

Automotive Window Film NR Pro Series

Revisione: 2

Data: 01/09/2018

Introduzione

Avery Dennison® AWF NR Pro è una gamma di pellicole non riflettenti premium dal colore stabile e dalle elevate prestazioni, disponibile con diversi livelli di trasmissione della luce. Realizzata con una sofisticata nanotecnologia, la gamma AWF NR Pro garantisce una notevole protezione solare e durata del colore per una pellicola priva di metalli con le caratteristiche di installazione richieste dai professionisti del settore.

Descrizione

Serie film: Pellicole non riflettenti per vetri per il settore automobilistico

Colore: Grafite

Tecnologia: Nanotecnologia combinata con colorazione stabile agli UV

Spessore: 38 micron (1,5 mil)

Adesivo: Acrilico a base solvente permanente

Liner: PET

Stabilità di colore: Sì

Trasformazione

Il prodotto è stato concepito per oscurare i finestrini dei veicoli ed è facile da dimensionare tramite taglio manuale durante l'applicazione. Il materiale deve essere applicato servendosi del metodo di applicazione bagnato.

Caratteristiche:

- Pellicola non riflettente. Evita ogni abbagliamento ed ogni interferenza con dispositivi elettronici
- Installazione semplice e veloce
- Facile da maneggiare
- Eccellenti prestazioni di controllo solare, > 99% Blocco UV
- Estetica di livello superiore, trasparenza e stabilità di colore eccezionali

Ambiti applicativi:

Su superfici in vetro di:

- Veicoli privati
- Veicoli commerciali e flotte

Prima di applicare il prodotto, l'acquirente deve stabilirne l'adeguatezza per l'uso previsto. L'utente deve garantire che l'applicazione e l'uso previsto del prodotto siano conformi con tutte le norme e i regolamenti in vigore relativi all'uso di pellicole per vetri per il settore automobilistico e si assume tutti i rischi e le responsabilità ad esso collegati.



Graphics
Solutions

Pagina 1 di 4

graphics.averydennison.eu

| Scheda tecnica di prodotto |

Avery Dennison®

Automotive Window Film NR Pro Series

Revisione: 2

Data: 01/09/2018

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Proprietà ottiche e solari:

Proprietà di prodotto	NR Pro 05	NR Pro 20	NR Pro 35	NR Pro 50
Luce visibile trasmessa	6%	22%	37%	52%
Luce visibile riflessa	7%	7%	8%	8%
Blocco degli ultravioletti	> 99%	> 99%	> 99%	> 99%
Energia solare totale riflessa	7%	7%	7%	8%
Energia solare totale Trasmessa	25%	37%	45%	55%
Energia solare totale assorbita	68%	56%	48%	37%
Blocco dell'energia infrarossa	43%	37%	34%	29%
Blocco selettivo dell'energia infrarossa	60%	50%	46%	39%
Riduzione dell'abbagliamento	94%	76%	58%	39%
Coefficiente di ombreggiatura	0,50	0,60	0,68	0,74
Energia solare totale respinta	57%	48%	41%	36%

Nota bene: i risultati relativi alle prestazioni sono calcolati basandosi su vetro trasparente di 6 mm impiegando la metodologia NFRC e il software LBNL Window 5.2 e sono soggetti a variazioni dovute alle condizioni di processo nell'ambito del settore.

Durata a scaffale e condizioni di immagazzinaggio:

se riposto nella confezione originale all'arrivo presso il cliente: 2 anni.

Le condizioni di immagazzinaggio consigliate sono di 20 °C (± 2 °C) con 50 %RH (± 5%)

Garanzia:

5 anni

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le indicazioni di Avery Dennison sono basate su test ritenuti affidabili, ma non costituiscono alcun tipo di garanzia. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Tutti i prodotti Avery Dennison sono soggetti ai termini e alle condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina <http://terms.europe.averydennison.com>



Graphics
Solutions

Pagina 2 di 4

graphics.averydennison.eu

| Scheda tecnica di prodotto |

DEFINIZIONI

Luce visibile trasmessa (VLT)

La percentuale di luce visibile totale (380-780 nanometri) che attraversa vetri rivestiti di pellicola. Metodo di test - ASTM E 903-96.

Luce visibile riflessa (VLR)

La percentuale di luce visibile totale riflessa da vetri rivestiti di pellicola. Metodo di test - ASTM E 903-96.

Energia solare totale riflessa

La percentuale di energia solare totale (300-2500 nanometri) riflessa da vetri rivestiti di pellicola. Metodo di test - ASTM E 903-96.

Energia solare totale trasmessa

La percentuale di energia solare totale (300-2500 nanometri) che attraversa vetri rivestiti di pellicola.

Energia solare totale assorbita

La percentuale di energia solare totale (300-2500 nanometri) assorbita da vetri rivestiti di pellicola. L'assorbimento solare è la porzione di energia solare totale né trasmessa né riflessa. Poiché la trasmittanza e la riflettanza solare sono misurate direttamente, per calcolare l'assorbimento solare è impiegata la seguente equazione: Metodo di test - ASTM E 903. Energia solare totale assorbita = 100% - (Energia solare totale riflessa) - (Energia solare totale trasmessa).

Blocco selettivo dell'energia infrarossa

Percentuale di raggi IR che non viene trasmessa direttamente attraverso un sistema di vetri rivestiti di pellicola. Calcolato come %SIRR = 100% - % Trasmissione (@780nm-2500nm).

Blocco dell'energia infrarossa

La percentuale di energia respinta di infrarossi vicini così come misurata tra 780-2500 nm. Si tratta dell'equivalente dell'SHGC misurando solo l'intervallo NIR ed è più preciso del SIRR in quanto prende in considerazione sia l'energia riflessa che l'energia assorbita re-irradiate. Calcolata come TSER su 780-2500nm: %IRER = 100% - 100*SHGC (@780-2500nm)

Blocco degli ultravioletti

La percentuale di radiazione ultravioletta (300-380 nanometri) bloccata da vetri rivestiti di pellicola. Gli ultravioletti rappresentano una porzione dello spettro dell'energia solare totale che contribuisce notevolmente alla sbiaditura e al deterioramento di tessuti e mobili.

Coefficiente di ombreggiatura (SC)

Rapporto tra il guadagno di calore solare di un sistema di vetro con pellicola antisolare e il guadagno di calore solare nelle stesse condizioni di un vetro trasparente doppio, privo di pellicola (DSA). Il coefficiente di ombreggiatura definisce la capacità o l'efficienza di controllo del sole dei vetri rivestiti di pellicola.

Avery Dennison®

Automotive Window Film NR Pro Series

Revisione: 2

Data: 01/09/2018

Riduzione dell'abbagliamento

L'abbagliamento è solitamente definito come la difficoltà di vedere in presenza di luce intensa quale la luce diretta o riflessa del sole o di luci artificiali quali i fanali delle auto di notte. La pellicola per vetri può garantire una riduzione dell'abbagliamento fino al 95%.

Energia solare totale respinta (TSER)

Misura la capacità della pellicola per vetri di respingere l'energia solare sotto forma di luce visibile, radiazioni a infrarossi e luce ultravioletta. Maggiore è il numero di TSER, maggiore luce solare è respinta dal vetro.



Graphics
Solutions

Pagina 4 di 4

graphics.averydennison.eu

| **Scheda tecnica di prodotto** |